HV
Härtetest für Werkstücke
(Härte Vickers)
800
700
600
500
400
300
200
100
600 HV
RHODUNA® PT ONE
600 HV
RHODUNA® PT
L*- Wert: 88,0
RHODUNA® PT ONE
L*- Wert: 88,9
RHODUNA® PT
100
87,5
75
62,5
50,0
37,5
25,0
12,5
Farbmessung L*-Wert
Neutralgrauachse